

**Nº BETÚN MODIFICADO CON CAUCHO (NFU) 45/80-65 C**

**1º Nombre y código de identificación:**

- . Betún para pavimentación.
- . PMB 45/80-65 C.
- . BETÚN MODIFICADO CON CAUCHO (NFU) 45/80-65 C.

**2º Nombre y dirección del fabricante:**

DITECPESA, S.A.

<b>Sede</b>	<b>Terminal de Alicante</b>	<b>Terminal de Gijón</b>
Ribera del Loira, 42 Ed. 3, 28042 Madrid Tel.: 91 879 6930 Fax: 91 879 6927 E-mail: <a href="mailto:ditecpesa@ferrovial.es">ditecpesa@ferrovial.es</a> Web: <a href="http://www.ditecpesa.es">www.ditecpesa.es</a>	Muelle 17. Puerto de Alicante. 03001 ALICANTE Tel.: 96 512 0184 Fax: 96 512 1626 E-mail: <a href="mailto:ditecpesa@ferrovial.es">ditecpesa@ferrovial.es</a> Web: <a href="http://www.ditecpesa.es">www.ditecpesa.es</a>	Espigón II. Puerto de El Musel. 33290 Gijón Tel.: 98 531 6213 Fax: 98 530 0991 E-mail: <a href="mailto:ditecpesa@ferrovial.es">ditecpesa@ferrovial.es</a> Web: <a href="http://www.ditecpesa.es">www.ditecpesa.es</a>

**3º Uso previsto:**

Construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aeropuerto y otras áreas pavimentadas (Clasificación por penetrabilidad).

**4º Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

2+

**5º Organismo notificado:**

- . SGS ICS - Servicios Internacionales de Certificado, Notified Body 1029
- . Tarea realizada: Evaluación de control de fábrica
- . Certificado: ES19/86778
- . Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2019

## 6º Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		EN 14023:2010
Penetración a 25°C	45 – 80 x 0.1mm (Clase 4)	
<b>Consistencia a temperaturas de servicio intermedias</b>		
Punto de reblandecimiento	≥ 65 °C (Clase 5)	
<b>Cohesión</b>		
Fuerza-Ductilidad (Tracción a 50mm/min)	≥ 3 a 5°C J/cm <sup>2</sup> (Clase 2)	
<b>Durabilidad. Resistencia al endurecimiento (EN 12607-1)</b>		
Penetración retenida	≥ 60 % (Clase 7)	
Incremento del punto de reblandecimiento	≤ 10 °C (Clase 3)	
Cambio de masa	≤ 1.0 % (Clase 5)	
<b>Fragilidad a bajas temperaturas de servicio</b>		
Punto de fragilidad Fraass	≤ -15 °C (Clase 7)	
<b>Recuperación elástica</b>		
Recuperación elástica a 25°C	≥ 70 (Clase 3)	

- . Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- . La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- . No incluido en el Reach.

En Alcalá de Henares, a 3 de enero de 2022



Francisco Javier Suárez Marco  
Jefe de laboratorio (Calidad e I+D) / Asistencia comercial